# Грунтовка укрывная АП 313

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Грунтовка предназначена для создания грунтовочного покрытия перед финишной окраской деревянных фасадов, обшивочной доски, оконных блоков, наружных дверей, фанеры красками, например, из серии АТ 263 / АТ 266 и тп.

**СВОЙСТВА**

Водно-дисперсионная грунтовочная краска на акриловой основе, модифицированной алкидом. В своем составе содержит фунгицидные добавки, обеспечивающие биозащиту древесины. Быстро высыхает. Легко шлифуется.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|---|
| **Сухой остаток** | Не менее 38% |
| **Вязкость при поставке, Па*с (по Брукфильду RVT)** | Не менее 2,5 |
| **Плотность, г/мл** | 1,23 |
| **Время высыхания до ст. 3 (при 23°С и относительной влажности 50%)** | Не более 1 часа (толщина мокрой пленки – 100 мкм) |
| **Толщина нанесения** | Рекомендуемая толщина нанесения – 100-120 мкм мокрого слоя |
| **Разбавитель** | Вода |
| **Блеск** | Матовый |
| **Цвет** | Белый |

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| | |
|---|---|
| **Подготовка поверхности** | Шлифование, обеспыливание. Перед нанесением грунта рекомендуется обработать поверхность антисептиком ТА 141. |
| **Условия нанесения** | При температуре не ниже +12°С и относительной влажности 30 – 70% |
| **Нанесение** | Воздушным и безвоздушным распылением, методом Airmix |
| **Хранение** | При температуре +15°С - +25°С в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения 24 месяца. |

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Грунт нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.

193019, Россия, Санкт-Петербург, Глухоозерское шоссе дом 11/2
193019, 11-2 Sh. Gluhoozerskoe, Saint-Petersburg, Russia

tel./fax +7 (495) 181-44-85, www.premium.vapa.ru E-mail: premium@vapa.ru