Λακ AT 264

ПРИМЕНЕНИЕ Лак предназначен для создания декоративно-защитного покрытия

деревянных оконных блоков, наружных дверей, садовой мебели,

элементов фасадов, обшивочной доски и других изделий. Применяется

в системе с грунтовками серии АП 292 и АП 297.

СВОЙСТВА Тиксотропный водно-дисперсионный полуматовый лак на акриловой

основе. Быстро высыхает, создает свето- и атмосферостойкое

покрытие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сухой остаток Около 34%

Вязкость при поставке (по

Брукфильду)

Не менее 8 Па*с

Время высыхания до ст. 3 (при 23°С и относительной

влажности 50%)

Около 1 часа (толщина мокрой пленки – 125 - 175 мкм)

Толщина нанесения Рекомендуемая толщина нанесения – до 350 мкм мокрого слоя при

двухслойном нанесении по 125-175 мкм на каждый слой.

Разбавитель Вода

Блеск Полуматовый (20-30 ед. по Гарднеру 60°)

Цвет Бесцветный*

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности Шлифование, грунтование. Рекомендуемые грунтовки – АП 292 и АП 297.

Условия нанесения При температуре не ниже 12°С и относительной влажности 30 – 70%, влажность

древесины не более 20%.

Нанесение Безвоздушным распылением, методом Airmix

Хранение При температуре +15°C - +25°C в плотно закрытой таре. Гарантийный срок

хранения 12 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Лак нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.

^{* -} Для улучшения защитно-декоративных свойств покрытия необходимо добавлять в бесцветный лак 3-7% соответствующего лессирующего грунта.