ΛΑΚ ΑΤ 274

ПРИМЕНЕНИЕ Лак предназначен для создания декоративно-защитного покрытия

деревянных оконных блоков, наружных дверей, садовой мебели, элементов фасадов и других изделий. Применяется в системе с

грунтами АП 292 или АП 297.

СВОЙСТВА Тиксотропный водно-дисперсионный лак на акриловой основе.

Содержит компоненты, защищающие от ультрафиолета. Содержит гидрофобизирующие и другие специальные добавки, позволяющие получать покрытие, удовлетворяющее самым высоким требованиям. Быстро высыхает, создает свето- и атмосферостойкое покрытие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сухой остаток Около 38%

Вязкость при поставке (по

Брукфильду)

Не менее 9 Па*с

Время высыхания до ст. 3 (при 23°С и относительной

влажности 50%)

Около 1 часа при толщине пленки 150 мкм

Толщина нанесения Рекомендуемая толщина нанесения – два слоя по 150 мкм

Разбавитель Вода

Блеск Полуматовый (около 20 ед. по Гарднеру 60є)

Цвет бесцветный

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности Шлифование, грунтование. Рекомендуемые грунты – АП 292 или АП 297

Условия нанесения При температуре не ниже 15°C и относительной влажности 40 – 70%, влажность

древесины не более 20%.

Нанесение Безвоздушным распылением, воздушным распылением или методом Airmix

Хранение При температуре +15°C - +25°C в плотно закрытой таре. Гарантийный срок

хранения 12 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Лак нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.

^{* -} Для улучшения защитно-декоративных свойств покрытия рекомендуется добавлять в бесцветный лак до 5% соответствующего лессирующего грунта.