

**ЛАК АТ 261**

## **ПРИМЕНЕНИЕ**

Лак предназначен для создания декоративно-защитного покрытия деревянных оконных блоков, наружных дверей, садовой мебели, элементов фасадов и других изделий. Применяется в системе с грунтами АП 292 или АП 297.

## **СВОЙСТВА**

Тиксотропный водно-дисперсионный матовый лак на акриловой основе. Быстро высыхает, создает свето- и атмосферостойкое покрытие.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<b>Сухой остаток</b>	Около 34%
<b>Вязкость при поставке (по Брукфильду)</b>	Не менее 8 Па*с
<b>Время высыхания до ст. 3 (при 23°C и относительной влажности 50%)</b>	Около 1 часа (толщина мокрой пленки – 125 - 175 мкм)
<b>Толщина нанесения</b>	Рекомендуемая толщина нанесения – до 350 мкм мокрого слоя при двухслойном нанесении по 125-175 мкм на каждый слой.
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Блеск</b>	Около 10 ед. по Гарднеру 60°, на сосне, 300 г/м <sup>2</sup>
<b>Цвет</b>	Бесцветный*

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Подготовка поверхности</b>	Шлифование, грунтование. Рекомендуемые грунты – АП 292 и АП 297
<b>Условия нанесения</b>	При температуре не ниже 12°C и относительной влажности 30 – 70%, влажность древесины не более 20%.
<b>Нанесение</b>	Воздушным, безвоздушным распылением; методом Airmix
<b>Хранение</b>	При температуре +15°C - +25°C в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

\* - Для улучшения защитно-декоративных свойств покрытия необходимо добавлять в бесцветный лак 3-7% соответствующего лессирующего грунта.

## **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Лак нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.